



Verarbeitungsanleitung 857 EPDM-Folienkleber



- ✓ elastischer EPDM-Folienkleber
- ✓ schnell beständig gegen Wasser
- ✓ hohe Witterungsbeständigkeit
- ✓ hohe UV-Beständigkeit
- ✓ sehr geringes Schrumpfverhalten
- ✓ breites Haftspektrum
- ✓ keine Blasenbildung
- ✓ lösemittelfrei & geruchsneutral

Produkteigenschaften:

- 1K-Hybrid Klebdichtstoff (für innen & außen)
- frei von Lösemittel, Silikon, Isocyanaten
- sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- dauerhaft elastische Verklebung
- breites Haftspektrum
- keine Blasenbildung, sehr geringer Schrumpf

EPDM-Folienkleber ist geeignet für:

- Butyl- & EPDM-Folien
- beton/Mauerwerk
- Aluminium
- bauübliche Dichtfolien
- Holz
- Stahl

NICHT geeignet für bitumen- und teerhaltige Materialien und Untergründe!

Alfa EPDM-Folienkleber 857 eignet sich als 1K-Klebdichtstoff für elastische Verklebungen von EPDM-, Butyl- und Dichtfolien untereinander sowie an Bauteilen. Alfa EPDM-Folienkleber 857 ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Alfa EPDM-Folienkleber 857 ist schnell beständig gegen Wasser und vulkanisiert mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem weich-elastischen gummiartigen Masse mit ausgezeichnete UV-, Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit.

Alfa EPDM-Folienkleber 857 ist frei von Lösemittel, Isocyanat, Silikon sowie PCP und weist einen geringen Schrumpf auf. Er ist im Sinne der DIN 52452, Teil 4 anstrichverträglich.

Alfa EPDM-Folienkleber 857 wird raupenförmig auf den Untergrund aufgetragen und das zu verklebende Material in den frischen Klebdichtstoff eingelegt und mit gleichmäßigem Druck angepresst (z.B. mittels Andrückrolle). Die Klebefuge sollte nach dem Anpressen eine Schichtdicke von mind. 1mm besitzen, keine Luft einschließen aufweisen und komplett mit Klebdichtstoff gefüllt sein.

Bei der Verklebung von Dichtfolien sind zum Erreichen einer ausreichenden Haftfestigkeit Klebeflächen mit einer Breite von ca. 30 mm (Schichtdicke von mind. 1mm) erforderlich. Seitlich herausgepresster Klebdichtstoff kann im horizontalen Bereich als zusätzliche Abdichtung angespachtelt werden.

Die Haftflächen müssen staub-, fettfrei und trocken sein (ggf. ist zu grundieren, bzw. mit Reiniger oder Verdünnung zu entfetten) und sind generell vom Verarbeiter auf ihre Haftfähigkeit zu prüfen. Alle Untergründe müssen mit Alfa EPDM-Folienkleber 857 im Sinne der DIN 52452, Teil 1 verträglich sein. NICHT geeignet für bitumen- und teerhaltige Untergründe! Bei Anwendungen auf beschichteten Untergründen (z.B. hydrophobierte Fassaden) ist eine Vorprüfung

der Verträglichkeit erforderlich. So ist z.B. bei acrylathaltigen Beschichtungsstoffen durch Weichmacherwanderung ein Haftverlust möglich.

Reinigung: In frischem Zustand mit geeignetem Verdünnung oder Reiniger entfernen. In abgebindenem Zustand nur noch mechanisches Entfernen möglich.

Verbrauch: 600 ml reichen für ca. 0,6m² Klebefläche bei einer Klebschichtdicke von 1mm (ca. 1l/m²)

Verarbeitungstemperatur: ab +5°C bis +40°C (Bauteile)

Temperaturbeständigkeit: ca. -40°C bis +80°C

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde 9 Monate. Kühl und trocken zwischen +5°C und +25°C lagern.

Angebrochene Gebinde sind möglichst bald zu verarbeiten.

Verpackungseinheiten:

Alfa EPDM-Folienkleber im Schlauchbeutel

Artikel-Nr.	Inhalt	VE
857 0600S	600ml	20 Stück

BESTELL-HOTLINE:
Tel: 07363-95 44 60
www.alfa-direkt.de

Alfa GmbH 04.2011

Alfa GmbH
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15 • 73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60 • Fax: +49 (0)7363-95 44 625

Verklebung von EPDM-Folien



Die gute Ausspritzbarkeit von Alfa EPDM-Folienkleber erleichtert die Verarbeitung und ergibt eine weich-elastische Verklebung. Kleber mittels Andrückrolle anpressen.



Witterungsbeständiger Anschluss einer Terrassentür mittels Alfa EPDM-Folie und Alfa EPDM-Folienkleber.

Gewährleistung

Wir gewährleisten die Qualität unserer Produkte im Rahmen unserer AGB.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche vor Ort durchzuführen.

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn ...
... eine der Anleitung abweichende Verarbeitung oder Nutzung vorliegt. ... chemische oder mechanische Einflüsse auf das Produkt einwirken. ... weichmacherhaltige Materialien verklebt werden. ... das Produkt stehendem Wasser ausgesetzt oder im Sauna/Schwimmbadbau eingesetzt wird. ... bei den verklebten Materialien eine Lagentrennung auftritt. ... nicht nach den allgemeinen Regeln des Fachs gearbeitet wird. Schädigungen durch Fremdeinwirkung fallen nicht unter die Gewährleistung.

Diese Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Erfahrungen. Mit dem Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen ihre Gültigkeit. Änderungen und Ergänzungen durch neue Erkenntnisse und Entwicklungen können jederzeit ohne Vorankündigung erfolgen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Nachbestell-Fax: 07363-95 44 625

Kunden-Nr. (falls vorhanden) _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____ Bitte um Rückruf

Bemerkung _____

Hiermit bestelle ich folgende Produkte zum aktuellen günstigen Direkt-Preis bei Alfa.

Alfa GmbH, Klebebänder
Dr. Rudolf-Schieber-Str. 11-15
73463 Westhausen/Germany
Tel: +49 (0)7363-95 44 60
Fax: +49 (0)7363-95 44 625
www.alfa-direkt.de

Artikel-Nr.	Anzahl Karton (20 St)	Artikelbezeichnung	Inhalt
857 0600S	<input type="checkbox"/>	EPDM-Folienkleber (600ml Beutel)	

Ansprechpartner _____ Datum, Unterschrift _____